



# Víceúčelová lepicí páska 764i

## Technický list

září 1999

### Popis výrobku

Víceúčelová lepicí páska je určena pro použití při nenáročných aplikacích, jako například barevné rozlišení, spojování do svazků a bezpečnostní označení.

### Konstrukce

Podklad	Lepidlo	Barvy	Standardní velikosti rolí
Polyvinylchlorid	Kaučuk	Žlutá, bílá, červená, černá, modrá, transparentní, zelená, oranžová, fialová, šedá, hnědá	Žlutá, červená a bílá: 25 mm, 50 mm, 75 mm, 1250 mm* × 33 m Všechny ostatní barvy: 25 mm, 50 mm, 1250 mm* × 33 m <i>*Role nejsou oříznuty – přibližně 49“ použitelného materiálu</i>

### Typické fyzikální vlastnosti a technické údaje

Poznámka: Následující technické informace a údaje jsou pouze reprezentativní nebo typické a neměly by být používány pro účely specifikace.

Zkušební postup ASTM

Přilnavost na oceli	21 N/100 mm	D-3330
Průtržná pevnost	228 N/100 mm	D-3659
Prodloužení při přetržení	180%	D-3659
Celková tloušťka pásky:	0,125 mm jmenovitá	

### Obecné informace

Ačkoliv vinylové pásy odolávají mnoha běžným rozpouštědlům, neměly by být vystaveny ketonům, chlorovaným uhlovodíkům a esterům, které se nacházejí v ředidlech, odmašťovačích, odstraňovačích nátěrů atp., protože by mohly způsobit vyboulení nebo zkroucení podkladu.

### Skladovatelnost

Nedoporučuje se delší než 12 měsíců. Skladujte při teplotě 15–27 °C a relativní vlhkosti 40 – 50 %.

### Aplikace

Nejlepších výsledků je dosaženo při aplikaci na čistý, suchý povrch při teplotách mezi 5–27 °C.

# 3M™ Víceúčelová lepicí páska 764i

## Příklady použití

- Univerzální přidržení a barevné rozlišení
- Dočasné označení částí strojů
- Chrání díly, zařízení nebo výrobky před oděrem

Vlastnosti	Výhody	Přínosy
Pigmentovaný vinylový podklad	Snadno se přizpůsobí nepravidelným povrchům	Dobré utěsnění
	Odolnost vůči oděru	Přispívá k ochraně povrchu
Kaučukové lepidlo	Dobrá okamžitá přilnavost	Dobrá přilnavost na mnohých površích

## Příklady použití

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY:** Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení zde uvedené jsou založené na zkouškách, které považujeme za spolehlivé, avšak jejich přesnost nebo úplnost není možno zaručit. Před použitím našeho výrobku se ujistěte, že tento je vhodný pro vámi zamýšlený účel. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.

**3M Česko, spol. s r. o.**  
**Divize průmyslových lepidel a pásek**  
V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4,  
Tel.: +420 261 380 111  
E-mail: [cs.reception@mmm.com](mailto:cs.reception@mmm.com), [www.3M.cz](http://www.3M.cz)